®Glutoclean

Vitrification de la pierre

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 035403074 / EAN 4044899354031



Vitrification offrant une protection durable pour la pierre (pour toutes les surfaces absorbantes en pierre naturelle et artificielle, les blocs de béton, le béton lavé, l'ardoise, le marbre, le grès, le terrazzo, le porphyre, les dalles de Solnhofen, les surfaces en béton, etc.) à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour le traitement des sols, des escaliers et des appuis de fenêtre, ainsi que des terrasses et balcons. Grâce à la couche protectrice imperméable et résistante aux UV, au fini satiné, la surface traitée devient anti-salissures et facile d'entretien. L'aspect, la couleur et la structure de la pierre sont mis en valeur et préservés à long terme. La couche protectrice ne jaunit pas et est très résistante.

- protège durablement contre les salissures et les traces d'usure
- pour le grès cérame poli, mat, poncé et texturé
- peut également servir de protection pour les joints
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Vitrification pour terrasses, balcons, jardins et façades : protège contre la saleté, les UV et l'humidité, et rehausse durablement la couleur, la texture et le brillant soyeux.

Traitement

À utiliser uniquement sur une surface sèche. La surface doit être nettoyée au préalable. Appliquer le produit d'étanchéité non dilué en couche fine et uniforme à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Ne pas appliquer plus de produit que la surface ne peut en absorber. Ne pas appliquer en excès, éviter la formation de flaques. Il ne doit pas y avoir de traces. Pour les grandes surfaces, travailler toujours par sections
. Le temps de séchage est d'environ 2 heures. Il est interdit de marcher sur la surface pendant cette phase de séchage. Protéger ensuite la surface traitée de l'humidité pendant 2 jours.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Les surfaces de revêtement doivent être protégées contre l'humidité provenant du support par la face arrière. Les taches blanches apparaissant après séchage indiquent la présence d'humidité dans la pierre. Lors de l'application, recouvrir le verre et les surfaces sensibles aux solvants. Ne pas appliquer à des températures inférieures à +12 °C. Les surfaces non absorbantes, polies ou finement poncées ne peuvent pas être vitrifiées.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.