®Glutoclean

Impermeabilizzazione delle pietre

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 035403074 / EAN 4044899354031



Trattamento sigillante con protezione a lunga durata per la pietra (per tutte le superfici assorbenti in pietra naturale e artificiale, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo lavato, ardesia, marmo, arenaria, terrazzo, porfido, lastre di Solnhofen, superfici in calcestruzzo e simili) in ambienti interni ed esterni. Per il trattamento di pavimenti, scale e davanzali, nonché terrazze e balconi. Grazie allo strato protettivo impermeabile e resistente ai raggi UV con finitura satinata, la superficie trattata diventa repellente allo sporco e di facile manutenzione. L’aspetto, il colore e la struttura della pietra vengono migliorati e si mantengono nel lungo periodo. Lo strato protettivo non ingiallisce ed è resistente all’usura.

- protegge in modo duraturo dallo sporco e dai segni di usura
- per gres porcellanato lucido, opaco, levigato e strutturato
- utilizzabile anche come protezione contro le fughe
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Sigillante per pietra per terrazze, balconi, giardini e facciate: protegge dallo sporco, dai raggi UV e dall’umidità, esalta in modo duraturo il colore, la struttura e la lucentezza setosa.

Elaborazione

Da applicare solo su superfici asciutte. La superficie deve essere pulita in precedenza. Applicare il sigillante non diluito con un rullo o un pennello, in uno strato sottile e uniforme. Non applicare più prodotto di quanto la superficie possa assorbire. Non applicare in eccesso, evitando la formazione di pozzanghere. Non devono formarsi aloni. Su superfici di grandi dimensioni lavorare sempre per sezioni
. Il tempo di essiccazione successivo è di circa 2 ore. Durante questa fase di essiccazione non calpestare la superficie. Successivamente, proteggere la superficie sigillata dall’umidità per 2 giorni.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Le superfici di posa devono essere protette dall’umidità proveniente dal sottofondo. Le macchie bianche che compaiono dopo l'asciugatura indicano la presenza di umidità nella pietra. Durante l'applicazione, coprire il vetro e le superfici sensibili ai solventi. Non applicare a temperature inferiori a +12 °C. Le superfici non assorbenti, lucidate o levigate finemente non possono essere sigillate.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.