®Glutoclean

Impermeabilização de pedra

Ficha de Informações Técnicas

1l / N.º de artigo 035403074 / EAN 4044899354031



Impermeabilização com proteção de longa duração para a pedra (para todas as superfícies porosas de pedra natural e artificial, blocos de betão, betão lavado, ardósia, mármore, arenito, terraço, pórfiro, lajes de Solnhofen, superfícies de betão e similares) em ambientes interiores e exteriores. Para o tratamento de pavimentos, escadas e parapeitos de janelas, bem como de terraços e varandas. Graças à camada protetora impermeável e resistente aos raios UV, com brilho acetinado, a superfície tratada torna-se repelente à sujidade e de fácil manutenção. O aspeto, a cor e a estrutura da pedra são melhorados e mantêm-se a longo prazo. A camada protetora não amarelece e é resistente ao desgaste.

- protege de forma duradoura contra a sujidade e os sinais de desgaste
- para grés porcelânico polido, mate, lixado e texturado
- também pode ser utilizado como proteção para juntas
- para uso interior e exterior

Domínio de aplicação

Impermeabilização de pedra para terraços, varandas, jardins e fachadas: protege contra a sujidade, os raios UV e a humidade, realçando de forma duradoura a cor, a textura e o brilho acetinado.

Processamento

Aplicar apenas em superfícies secas. A superfície deve ser previamente limpa. Aplicar o selante sem diluir, com um rolo ou pincel, numa camada fina e uniforme. Não aplicar mais do que a superfície consiga absorver. Não aplicar em excesso, evitando a formação de poças. Não devem formar-se riscos. Em superfícies maiores, trabalhar sempre por secções . O tempo de secagem subsequente é de cerca de 2 horas. Não se deve pisar a superfície durante esta fase de secagem. Posteriormente, proteger a superfície selada da humidade durante 2 dias.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

As superfícies de revestimento devem ser protegidas contra a penetração de humidade proveniente do substrato. As manchas brancas que surgem após a secagem indicam a presença de humidade na pedra. Durante a aplicação, cubra o vidro e as superfícies sensíveis a solventes. Não aplique a temperaturas inferiores a +12 °C. As superfícies não absorventes, polidas ou com acabamento fino não podem ser seladas.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha informativa correspondem à nossa experiência prática e aos nossos ensaios laboratoriais e baseiam-se no estado atual da técnica. No entanto, estas informações constituem apenas orientações gerais que não implicam qualquer garantia quanto às características dos produtos. Uma vez que as condições de armazenamento, transporte e processamento estão fora do nosso âmbito de influência, não é possível deduzir qualquer obrigação jurídica destas orientações. Cabe ao utilizador verificar se os produtos são adequados para a finalidade a que se destinam, nas respetivas condições do local de aplicação.