®Glutoclean

Герметизация камня

Технический паспорт

1l / Артикул 035403074 / EAN 4044899354031
1l / Артикул 035403092 / EAN 4044899354932



Герметизация с длительной защитой для камня (для всех впитывающих поверхностей из натурального и искусственного камня, бетонных блоков, моющегося бетона, сланца, мрамора, песчаника, терраццо, порфира, плит «Зольнхофен», бетонных поверхностей и т. п.) в помещениях и на открытом воздухе. Для обработки полов, лестниц и подоконников, а также террас и балконов. Благодаря водостойкому, устойчивому к УФ-излучению защитному слою с шелковистым блеском обработанная поверхность становится грязеотталкивающей и простой в уходе. Внешний вид, цвет и текстура камня улучшаются и сохраняются надолго. Защитный слой не желтеет и отличается высокой износостойкостью.

- надолго защищает от загрязнений и следов износа
- для полированного, матового, шлифованного и фактурного керамогранита
- также может использоваться в качестве защиты от заносов
- для использования внутри и снаружи

Область применения

Герметизация камня для террасы, балкона, сада и фасада: защищает от грязи, ультрафиолета и влаги, надолго улучшает цвет, текстуру и придает шелковистый блеск.

Обработка

Применять только на сухой поверхности. Поверхность необходимо предварительно очистить. Наносить герметик в неразбавленном виде тонким и равномерным слоем с помощью малярного валика или кисти. При этом не наносить больше, чем может впитать поверхность. Не наносить избыточное количество, избегать образования луж. Не допускается появление разводов. При обработке больших поверхностей всегда работайте по участкам
. Время последующей сушки составляет около 2 часов. Во время этой фазы сушки на поверхность нельзя наступать. Затем защищайте загерметизированную поверхность от воздействия влаги в течение 2 дней.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Поверхности покрытия необходимо защитить от проникновения влаги с обратной стороны из основания. Появляющиеся после высыхания белые пятна свидетельствуют о наличии влаги в камне. При нанесении следует накрывать стекло и поверхности, чувствительные к растворителям. Не наносить при температуре ниже +12 °C. Непористые, полированные или тщательно отшлифованные поверхности не подлежат герметизации.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.